

## Klasse - Criteria EIK PARKET

PRIME AB	40-50% A + 50-60% B
NATURAL BC	30-40% B + 60-70% C
RUSTIC ABCD	10-15% B + 85-90% CD
RUSTIC CD	100% CD
EXTRA RUSTIC CDEF	75-80% CD + 20-25% EF
ANTIC DEF	100% DEF

\*Bredere planken (240mm of breder) in PRIME AB, kunnen grotere knoesten bevatten, evenals 10-15% E-klasse, gevuld met natuurlijk eik-vulsel vanwege grotere stronkmaten, kasteelplanken Rustiek AB klasse

## Eikenhout - klasse omschrijving

Classic A:	zonder knoesten en spinthout, uniforme kleur.
Classic B:	met knoesten tot max. 8mm, geen spinthout, harmonisch-natuurlijke kleur.
Classic C:	met knoesten tot max. 5cm, spinthout max 15%. Harmonisch-natuurlijke kleur.
Classic D:	met knoesten tot max. 8cm, en max. 30% spinthout, een breed scala aan kleurvariaties.
Classic E:	met knoesten tot 10cm, laat barsten tot 30cm toe in het midden van de planken (max. 5mm breed) en barsten tot 25cm aan de uiteinden (max. 8mm breed), met grotere verscheidenheid in kleurenvariatie.
Classic F:	Laat barsten toe als normale houteigenschap, met barsten kleiner dan 15-20 mm breed in het midden van de planken. De langste barst is korter dan 80% van de planklengte.

### **Algemene voorwaarden m.b.t. parket.**

De garantie op gebreken en/of productiefouten in de geleverde goederen beperkt zich tot het herstel of vervanging van de gebrekkige goederen; iedere gevolgschade wordt uitgesloten. De garantie vervalt bij foutieve verwerking en/of onderhoud van de vloer. Zichtbare gebreken dienen onmiddellijk aan ons te worden gemeld alvorens tot verwerking wordt overgegaan.

Er wordt géén garantie gegeven op verwerkte gebrekkige producten waarvan het gebrek zichtbaar was op het ogenblik van de verwerking. De geleverde producten zijn natuurproducten welke onderhevig zijn aan wijzigingen bij temperatuurschommelingen ; bij hoge luchtvochtigheid zal de vloer uitzetten, bij lage luchtvochtigheid zal de vloer krimpen. Het is evident dat de natuurlijke werking geen gebrek uitmaakt en dus ook geen aanleiding tot enige aansprakelijkheid in onze hoofde kan geven.

Krimpnaden e.d. vallen niet onder garantie vermits ze een essentieel kenmerk van het geleverde product uitmaken. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor vroegtijdige slijtage van het product, de lak of de olieafwerking.

Er wordt verondersteld dat de gebruiker de nodige kennis heeft van de afwerkingsproducten en de nodige proeven doet. Voorbewerkte materialen kunnen nooit de kwaliteit bereiken van de materialen die ter plaatse behandeld worden.

Kleurstalen in het magazijn gezien kunnen verschillen van de geleverde materialen.

Houten vloer dienen geplaatst te worden op een droge ondergrond, in een verwarmde plaats en met aangepaste lijm. Gerookte eiken planken kunnen 30% van hun kleur verliezen. Bij gerookte planken hebben we donkere en lichte planken.